

15 APR 2005

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局(43) 国際公開日
2004 年 4 月 29 日 (29.04.2004)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2004/035851 A1(51) 国際特許分類⁷: C22C 38/00, 38/06, B21J 1/04

(21) 国際出願番号: PCT/JP2003/013309

(22) 国際出願日: 2003 年 10 月 17 日 (17.10.2003)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願 2002-303660
2002 年 10 月 17 日 (17.10.2002) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 独立行政法人物質・材料研究機構 (NATIONAL INSTITUTE

FOR MATERIALS SCIENCE) [JP/JP]; 〒305-0047 茨城県つくば市千現 1 丁目 2 番 1 号 Ibaraki (JP).


(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 鳥塚 史郎 (TOR-IZUKA, Shiro) [JP/JP]; 〒305-0047 茨城県つくば市千現 1 丁目 2 番 1 号 独立行政法人物質・材料研究機構内 Ibaraki (JP). 長井 寿 (NAGAI, Kotobu) [JP/JP]; 〒305-0047 茨城県つくば市千現 1 丁目 2 番 1 号 独立行政法人物質・材料研究機構内 Ibaraki (JP). 村松 榮次郎 (MURAMATSU, Eijiro) [JP/JP]; 〒305-0047 茨城県つくば市千現 1 丁目 2 番 1 号 独立行政法人物質・材料研究機構内 Ibaraki (JP). 鈴木 由幸 (SUZUKI, Yoshiyuki) [JP/JP]; 〒406-0842 山梨県東八


[続葉有]

(54) Title: FORMED PRODUCT AND METHOD FOR PRODUCTION THEREOF

(54) 発明の名称: 成形品とその製造方法



1...CENTER



(57) Abstract: A formed product, characterized in that it is produced by using, as a material, a steel having a superfine structure comprising ferrite grains having an average grain diameter of 3 μ m or less and by a method comprising only a forming step and including none of refining steps; and a method for producing the above formed product with ease. The formed product contains no alloying element and has been subjected to no refining step, and has been imparted with high strength and high toughness by the above superfine structure.

(57) 要約: 平均粒径が3 μ m以下のフェライト粒からなる超微細組織を有する鋼が素材とされ、成形のみで製造され、調質処理が一切施されていない高強度品であり、合金元素の添加あるいは調質処理によらず超微細組織によって高強度および高靱性が確保されて

[続葉有]

BEST AVAILABLE COPY

WO 2004/035851 A1



代郡 境川村石橋 1 2 5 3-1 株式会社降矢技研内
Yamanashi (JP).

(74) 代理人: 西澤 利夫 (NISHIZAWA, Toshio); 〒107-0062
東京都 港区 南青山6丁目11番1号 スリーエフ南青山
ビルディング7F Tokyo (JP).

(81) 指定国 (国内): CN, KR, US.

(84) 指定国 (広域): ヨーロッパ特許 (AT, BE, BG, CH, CY,
CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC,
NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR).

添付公開書類:

— 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される
各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語
のガイダンスノート」を参照。

明 細 書

成形品とその製造方法

技術分野

この出願の発明は、成形品とその製造方法に関するものである。さらに詳しくは、この出願の発明は、合金元素の添加あるいは調質処理によらず超微細組織によって高強度および高靱性が確保されている成形品と、これを簡便に製造することができる方法に関するものである。

背景技術

従来より、金属や合金の成形品の製造方法としては、一般的には、鋼の棒材あるいは線材を素材として用い、これに冷間や温間加工を施して成形した後、焼入れ、浸炭焼入れおよび焼戻しの調質処理を施すようにしている。しかしながら、これら成形品の製造において、焼入れ焼戻しの調質処理は手間のかかる工程であり、調質処理を省く非調質での製造が可能となれば、生産性が向上し、工業的にきわめて有利となる。

なお、ここで、「成形品」は、ネジ、ボルト、ナット、シャフト、リベット、ピン、スタッドボルト、ファスナー類、歯車、軸類、パネ、その他機械構造部品（日本鉄鋼協会発行、渡辺敏幸著 機械用構造用鋼 P 46、P 97）などが対象とされている。

最近になって、ネジ、ボルトの分野では J I S 強度区分で 8. 8 までの製造においては、非調質による製造が可能となっている。この非調質による製造の場合には、原料である素材そのものの強度を高める必要があるために、素材に C r、T i、N b、B 等の合金元素の添加が必要とされている。しかしながら、これらの合金元素の添加は成形品に靱性の低下をもたらすなど、必ずしも好ましい手段ではなかった。したがって、J I S 強度区分で 8. 8 までであっても、大半のネジ、ボルトは、従来

どおりの調質による製造方法によって製造されている。そして、引張強さで800MPa以上の高強度を有する高強度ネジ、ボルトの製造方法としては、依然として焼入れ焼戻しの調質処理が必須のものとされている。

そこで、この出願の発明は、以上の通りの事情に鑑みてなされたものであり、従来技術の問題点を解消し、合金元素の添加あるいは調質処理によらず超微細組織によって強度が確保されている高強度な成形品、たとえば圧造品や、各種の部品、部材と、そしてその高強度な成形品を簡単に製造することができる、ネジ、ボルトをはじめとする高強度な成形品とその製造方法を提供することを課題としている。

発明の開示

そこで、この出願の発明は、上記の課題を解決するものとして、以下の通りの発明を提供する。

すなわち、この出願の発明は、まず第1には、平均粒径で3 μ m以下のフェライト粒からなる超微細組織を有することを特徴とする成形品を、第2には、短径が平均で3 μ m以下のフェライト粒からなる超微細組織を有する鋼が素材とされ、成形で製造され、その後に調質処理の施されることのないことを特徴とする成形品を提供する。

ここで、フェライト粒からなる超微細組織とは、フェライト粒が主体の組織を意味する。この意味では、フェライト粒組織は、フェライト単相組織でも、第2相として炭化物、パーライト、マルテンサイト、オーステナイトなどを含んでもよい。さらに、微細な炭窒化物などの析出物を含んでいてもよい。

そしてこの出願の発明は、上記の発明について、第3には、短径の平均粒径が3 μ m以下である伸長したフェライト粒からなる超微細組織を有することを特徴とする成形品を、第4には、短径の平均粒径が3 μ m以下である伸長したフェライト粒からなる超微細組織を有する鋼が

素材とされ、成形で製造され、その後に調質処理の施されることのないことを特徴とする成形品を、第5には、組成が、重量%で、

C : 0.001%以上1.2%以下、

Si : 2%以下、

Mn : 3%以下、

P : 0.2%以下、

S : 0.1%以下、

Al : 0.3%以下、

N : 0.02%以下、

残部Feおよび不可避免的不純物であることを特徴とする成形品を、第6には、ビッカース硬さで200以上を有することを特徴とする以上のいずれかの成形品を提供する。

また、この出願の発明は、第7には、平均粒径で3 μ m以下のフェライト粒からなる超微細組織を有する鋼を素材として用い、成形のみを行い、調質処理を行わないことを特徴とする成形品の製造方法を提供し、第8には、平均粒径で1 μ m以下のフェライト粒からなる超微細組織を有する鋼を素材として用いることを特徴とする成形品の製造方法を、第9には、超微細組織を有する素材を温間加工または冷間加工し、短径の粒径が3 μ m以下の伸長したフェライト粒からなる超微細組織を有する鋼を素材として用い、成形のみを行い、調質処理を行わないことを特徴とする成形品の製造方法を提供する。

さらにこの出願の発明は、第10には、平均粒径が1 μ m以下のフェライト粒からなる超微細組織を有することを特徴とするネジまたはボルトを提供し、第11には、平均粒径が1 μ m以下のフェライト粒からなる超微細組織を有する鋼が素材とされ、成形のみで製造され、調質処理が施されていないことを特徴とするネジまたはボルトを、第12には、JIS強度区分において8.8以上の強度を有することを特徴とする請求項10または11に記載の高強度なネジまたはボルトを、第13には、

平均粒径が $1\text{ }\mu\text{m}$ 以下のフェライト粒からなる超微細組織を有する鋼を素材として用い、冷間・温間の少くともいずれかの加工により成形のみを行い、調質処理を施さないことを特徴とするネジまたはボルトの製造方法を、第14には、平均粒径が $0.7\text{ }\mu\text{m}$ 以下のフェライト粒からなる超微細組織を有する鋼を素材として用いることを特徴とするネジまたはボルトの製造方法を提供する。

第15には、短径の平均粒径が $1\text{ }\mu\text{m}$ 以下である伸長したフェライト粒からなる超微細組織を有することを特徴とするネジまたはボルトを提供し、第16には、短径の平均粒径が $1\text{ }\mu\text{m}$ 以下である伸長したフェライト粒からなる超微細組織を有する鋼が素材とされ、成形のみで製造され、調質処理が施されていないことを特徴とするネジまたはボルトを、第17には、超微細組織を有する素材を温間加工または冷間加工し、短径の粒径が $3\text{ }\mu\text{m}$ 以下の伸長したフェライト粒からなる超微細組織を有する鋼を素材として用い、成形のみで製造し、調質処理を施さないことを特徴とするネジまたはボルトの製造方法を提供する。

この出願の発明者らは、長年にわたって、フェライト鋼における結晶粒の微細化について鋭意研究を重ねてきた。この結晶粒の超微細化は、合金元素の添加によらず、結晶粒の微細化だけで鋼材の強度を上昇させる方法であって、同時に靱性をも向上させることのできる唯一の方法である。そのため、鋼材における最も理想的な高強度化方法として知られている。

そして、最近になって、この出願の発明者らは、従来の $5\text{ }\mu\text{m}$ 程度という微細化の限界をはるかに超えた、 $0.5\text{ }\mu\text{m}$ までの結晶粒の超微細化を実現（特開平11-315342、特開2000-309850、特願2002-54670）するに至っている。そして、この結晶粒の超微細化の技術を高強度圧造品の素材に適用することで、十分な高強度化を実現可能なことを想到し、この出願の発明に至ったものである。

今回、さらに、鋭意研究の結果、フェライト粒がひとつの方向に伸長

した粒であったとしても、その短径を制御することによって、高強度素材および高強度成形品として、各種の圧造品や、部品、部材が得られることを見出した。このことは、生産技術上きわめて有利である。

ネジの軸径が 2.0mm 以下の小ねじなどの場合、焼入後の残留応力や浸炭焼入の場合の浸炭層の深さとネジ径、ネジ山の大きさとの関係から焼入などの熱処理が困難な場合がある。このような微小部材でなおかつ高強度な部材を得ようとしたときに、本発明の手段は極めて有効な方法といえる。

図面の簡単な説明

図 1 は、フェライト粒径と引張り強さとの関係を例示した図である。

図 2 は、平均粒径 $1\ \mu\text{m}$ 以下の超微細組織棒鋼の外形と SEM 像を例示した写真図である。

図 3 は、実施例において製造した圧造品の上面図および側面図を例示した写真である。

図 4 は、(a) この出願の発明の圧造品および (b) 従来の圧造品の圧造品部の断面組織像を例示した写真図である。

図 5 は、実施例の例を示した外形写真図である。

発明を実施するための最良の形態

この出願の発明は、上記の通りの特徴を持つものであるが、以下にその実施の形態について説明する。

この出願の発明が提供する高強度な成形品は、本質的に、平均で $3\ \mu\text{m}$ 以下のフェライト粒からなる超微細組織を有する鋼が素材とされている。そしてまた、さらには、短径が平均で $3\ \mu\text{m}$ 以下のフェライト粒からなる超微細組織を有するものとして特徴づけられる。このようなフェライト粒からなる超微細組織を有することは、成形品においては全く想定されていなかったことであり、この出願の発明によってはじめてな

されるものである。

この素材としての平均で $3\ \mu\text{m}$ 以下のフェライト粒からなる超微細組織を有する鋼は、製造方法および組成は特に制限されない。素材が冷間加工、または温間加工されフェライト粒が伸長していてもよい。

たとえば、好適には、この出願の発明者らが提案（特願 2002-54670）している超微細粒組織を有する厚鋼板を棒材あるいは線材としたものを用いることができる。すなわち、厚鋼板に温間温度域における多方向多パス圧延を施してある臨界歪よりも大きな歪を導入することにより、平均粒径が $1\ \mu\text{m}$ 以下の超微細粒組織が形成された鋼材等を用いることができる。たとえばこのような超微細組織を有する鋼においては、結晶粒の微細化により高強度化が実現されており、相変態による高強度化の機構を全く利用していない。そのため、このような鋼材を素材とした圧造品は、製造に際して、浸炭焼入れまたは焼入れ、焼戻し等の調質処理が一切必要とされず、高強度な成形品として提供されることになる。

なお、この出願の発明の高強度成形品における高強度とは、フェライト粒の平均粒径が $3\ \mu\text{m}$ である場合に、ビッカース硬さで 200 以上のものとして定義することができる。

さらに組成の面においては、相変態による高強度化の機構を全く利用せず、強度を高めるための合金元素の添加を必要としないために鋼の組成が制限されることがなく、たとえば、フェライト単相鋼や、オーステナイト単相鋼等のような相変態の存在しない鋼種等の、広い成分範囲の鋼材を用いることができる。より具体的には、たとえば、組成が、重量%で、

C : 0.001%以上1.2%以下、

Si : 2%以下、

Mn : 3%以下、

P : 0.2%以下、

S : 0.1%以下、

Al : 0.3%以下、

N : 0.02%以下、

Cr, Mo, Cu, Niが合計で5%以下、

Nb, Ti, Vが合計で0.5%以下、

B : 0.01以下、

残部Feおよび不可避的不純物といった組成のものを1つの例として示すことができる。もちろん、上記のCr、Mo、Cu、Ni、Nb、Ti、V、B等の合金元素は、必要に応じて上記の範囲を超えて添加することも可能であるし、逆に全く含まれていなくてもよい。

以上のようなこの出願の発明の高強度ネジについてさらに具体的に例示すると、たとえば主組成が0.15%C-0.3Si-1.5%Mnの高強度ネジについては、代表的には、図1に例示したように、フェライト平均粒径が $1.0\mu\text{m}$ で引張強さが700MPa、 $0.7\mu\text{m}$ で800MPaのものとして実現される。また、JIS強度区分において8.8以上の強度を十分に満足する高強度ネジとしては、平均粒径 $0.7\mu\text{m}$ 以下のものとして提供されることになる。もちろん、これらの値は一つの例であって、組成の異なるネジについてはより高強度なネジを実現することができる。

なお、この出願の発明において、フェライト粒の平均粒径は、JIS G0552フェライト結晶粒度試験方法における切断法により規定され、短径は、伸長した粒の垂直断面の粒径と定義できる。

以上のこの出願の発明が提供する高強度成形品の製造方法は、短径が平均で $3\mu\text{m}$ 以下のフェライト粒、特に短径で $3\mu\text{m}$ 以下のフェライト粒からなる超微細組織を有する鋼を素材として用い、調質処理を一切施すことなく、圧造等の成形のみを行うことを特徴としている。

成形の手段については特に制限されず、目的とする規格や形状等に応じて、圧造、鍛造、切削、ねじであれば、ヘッダ成型、転造などの公知

の各種の方法を利用して行うことができる。たとえば、具体的には、超微細組織鋼からなる棒材あるいは線材を素材とし、この素材の先端部をヘッダ加工して圧造品頭部を形成した後、所定の長さに切断し、次いで転造加工によって圧造品ネジ部を成形することなどが例示される。

このように、そこで出願の発明者らは、この超微細粒組織鋼を素材とすることで、少なくともビッカース硬さ 200 以上の、さらには J I S 強度区分で 8.8 以上の圧造品（少なくともビッカース硬さ 250 以上）を、調質処理を必要とせずに簡便に製造することができる。すなわち、浸炭や、焼入れ、焼戻しといった調質処理を一切行うことなく、高い芯部強さ、引張り応力、せん断応力とを備えた高強度成形品、圧造品、部品、部材を製造することができる。

以下に実施例を示し、この発明の実施の形態についてさらに詳しく説明する。

実 施 例

<実施例 1 - 4>

表 1 に示す化学成分の鋼材を溶製し、温間温度域において臨界歪よりも大きな歪を導入することにより、平均粒径 $1 \mu\text{m}$ 以下の超微細組織棒鋼を作成した。この鋼材の外形像と、その組織の走査型電子顕微鏡（SEM）像を図 2 に例示した

表 1

[mass%]

	C	Si	Mn	P	S	s.Al	N
1	0.05	0.3	1.5	0.01	0.001	0.031	0.002
2	0.10	0.3	1.5	0.01	0.001	0.031	0.002
3	0.15	0.3	1.5	0.01	0.001	0.031	0.002
4	0.30	1.0	1.5	0.01	0.001	0.031	0.002
5	0.45	0.3	1.5	0.01	0.001	0.031	0.002
6	0.76	0.3	1.5	0.01	0.001	0.031	0.002
7 (SWCH16A)	0.16	0.1	0.8	0.01	0.001	0.031	0.002

この超微細組織鋼をφ 1.3 mmの線材とし、先端部をヘッダ成形してネジ頭部を形成した後、所定の長さに切断し、転造によってネジ部を成形して、十字穴付M 1.6なべ小ネジを製造した(実施例 1～4)。

得られたネジの上面図および側面図を図 3 に例示した。比較のために、化学成分が表 1 の 3 および 7 で、フェライト粒径 20 μm の線材を素材として用い、同様にネジを製造した(比較例 1、2)。さらに、化学成分が表 1 の 7 を素材として、成形を行い、従来法に従って焼入れ焼戻しによる調質処理を行ってネジを製造した。

これらのネジについて、組織のフェライト粒径と、引張強さおよびネジ芯部硬さを測定してその結果を表 2 に示した。また、実施例 1 と比較例 1 のネジについては、ネジ部の断面組織像を図 4 (a) (b) にそれぞれ例示した。

表 2

	組成	成形品形状	熱処理	フェライト粒径 (μm)	引張強さ(MPa)	ネジ芯部 硬さ
実施例 1	3	ネジ	無	0.7	807	269
実施例 2	2	ネジ	無	0.5	843	281
実施例 3	3	ネジ	無	1.0	700	233
実施例 4	1	ネジ	無	0.5	800	266
比較例 1	3	ネジ	無	20	546	182
比較例 2	7	ネジ	無	20	492	164
比較例 3	7	ネジ	焼入れ・焼戻し	マルテンサイト	730	242

焼入れ焼戻しの調質処理を行わなかった比較例 1、2 のネジは、ビッカース硬さが 190 に達しないのに対し、実施例 1、2、4 のネジではビッカース硬さが 250 を越え、実施例 3 においても 230 を越えている高硬度を有することがわかった。これは、比較例 3 の従来法による調質処理を施したネジと同等あるいはそれ以上の硬さである。

また、図 4 より、実施例 1 のこの出願の発明の高強度ネジは、比較例

1のネジに比べて極めて微細な組織を有することが確認された。さらに、実施例1の高強度ネジについては、焼入れで生じるマルテンサイト組織の全く観察されなかった。

以上のことから、この出願の発明のネジはその超微細組織により調質処理を施さなくても高強度を有することが確認された。

もちろん、この発明は以上の例に限定されるものではなく、細部については様々な態様が可能であることは言うまでもない。

<実施例5－9>

表1の組成の超微細組織鋼をφ8mmの線材とし、先端部をヘッダ加工してボルト頭部を形成した後、所定の長さに切断し、転造加工によって、M8ボルト形状の圧造品を製造した(実施例5、7、8)。また、この超微細組織鋼をφ3mmの線材とし、先端部をヘッダ加工した後、所定の長さに切断し、リベットを製造した(実施例6、9)。図5は実施例6の外形を例示した写真である。

比較のために、化学成分が表1の組成でフェライト粒径20μmの線材を素材として用い、同様にボルト、リベットを製造した(比較例4－6)。さらに、化学成分が表1の7を素材として用いて冷間圧造を行い、従来法に従って焼入れ焼戻しによる調質処理を行った。

これらの圧造品について、組織のフェライト粒径と、引張強度および成形品芯部硬さを測定してその結果を表3に示した。

表 3

	組成	成形品形状	熱処理	フェライト粒径 (μm)	引張強度(MPa)	ヒッカー ス硬さ
実施例 5	3	ボルト	無	0.6	810	275
実施例 6	3	リベット	無	0.5		285
実施例 7	4	ボルト	無	2.5	600	205
実施例 8	1	ボルト	無	1	700	235
実施例 9	6	リベット	無	0.7		340
比較例 4	3	ボルト	無	20	546	182
比較例 5	7	リベット	無	20		164
比較例 6	7	ボルト	焼入れ・焼戻し	マルテンサイト	730	242

焼入れ焼戻しの調質処理を行わなかった比較例 4、5 の冷間圧造ボルトは、ビッカース硬さが 190 に満たないのに対し、実施例 5 - 9 の成形品ではビッカース硬さが 200 を超え、実施例 5、6、9 においては 250 をこえていることがわかった。これは、比較例 6 の従来法による調質処理を施した圧造品と同等あるいはそれ以上の強度である。

さらに、実施例 5 - 9 の高強度成形品については、焼入れで生じるマルテンサイト組織の全く観察されなかった。

以上のことから、この出願の発明の圧造品はその超微細組織により調質処理を施さなくても高強度を有することが確認された。

もちろん、この発明は以上の例に限定されるものではなく、細部については様々な態様が可能であることは言うまでもない。

産業上の利用可能性

以上詳しく説明した通り、この発明によって、合金元素の添加あるいは調質処理によらず超微細組織によって高強度および高靱性が確保されている高強度成形品と、これを簡便に製造することができる高強度成形品の製造方法が提供される。

請求の範囲

1. 平均粒径で $3\ \mu\text{m}$ 以下のフェライト粒からなる超微細組織を有することを特徴とする成形品。
2. 平均粒径で $3\ \mu\text{m}$ 以下のフェライト粒からなる超微細組織を有する鋼が素材とされ、成形で製造され、その後に調質処理の施されることのないことを特徴とする成形品。
3. 短径の平均粒径が $3\ \mu\text{m}$ 以下である伸長したフェライト粒からなる超微細組織を有することを特徴とする成形品。
4. 短径の平均粒径が $3\ \mu\text{m}$ 以下である伸長したフェライト粒からなる超微細組織を有する鋼が素材とされ、成形で製造され、その後に調質処理の施されることのないことを特徴とする成形品。
5. 組成が、重量％で、
C : 0.001%以上1.2%以下、
Si : 2%以下、
Mn : 3%以下、
P : 0.2%以下、
S : 0.1%以下、
Al : 0.3%以下、
N : 0.02%以下、
残部 Fe および不可避免の不純物
とされていることを特徴とする請求項1ないし4のいずれかに記載の成形品。
6. ビッカース硬さで200以上を有することを特徴とする請求項1ないし4のいずれかに記載の成形品。
7. 平均粒径で $3\ \mu\text{m}$ 以下のフェライト粒からなる超微細組織を有する鋼を素材として用い、調質処理を施すことなく、成形のみを行い、調質処理を行わないことを特徴とする成形品の製造方法。

8. 平均粒径で1 μm 以下のフェライト粒からなる超微細組織を有する鋼を素材として用いることを特徴とする請求項7記載の成形品の製造方法。

9. 超微細組織を有する素材を温間加工または冷間加工し、短径の粒径が3 μm 以下の伸長したフェライト粒からなる超微細組織を有する鋼を素材として用い、調質処理を施すことなく、成形のみを行い、調質処理を行わないことを特徴とする成形品の製造方法。

10. 平均粒径が1 μm 以下のフェライト粒からなる超微細組織を有することを特徴とするネジまたはボルト。

11. 平均粒径が1 μm 以下のフェライト粒からなる超微細組織を有する鋼が素材とされ、成形のみで製造され、調質処理が施されていないことを特徴とするネジまたはボルト。

12. JIS強度区分において8.8以上の強度を有することを特徴とする請求項10または11に記載の高強度なネジまたはボルト。

13. 平均粒径が1 μm 以下のフェライト粒からなる超微細組織を有する鋼を素材として用い、冷間・温間の少くともいずれかの加工により成形のみを行い、調質処理を施さないことを特徴とするネジまたはボルトの製造方法。

14. 平均粒径が0.7 μm 以下のフェライト粒からなる超微細組織を有する鋼を素材として用いることを特徴とする請求項13記載のネジまたはボルトの製造方法。

15. 短径の平均粒径が1 μm 以下である伸長したフェライト粒からなる超微細組織を有することを特徴とするネジまたはボルト。

16. 短径の平均粒径が1 μm 以下である伸長したフェライト粒からなる超微細組織を有する鋼が素材とされ、成形のみで製造され、調質処理が施されていないことを特徴とするネジまたはボルト。

17. 超微細組織を有する素材を温間加工または冷間加工し、短径の粒径が3 μm 以下の伸長したフェライト粒からなる超微細組織を有す

る鋼を素材として用い、成形のみで製造し、調質処理が施さないことを特徴とするネジまたはボルトの製造方法。

図 1




図 2




図 3




図 4





図 5



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No.

PCT/JP03/13309

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

Int.Cl⁷ C22C38/00, C22C38/06, B21J1/04

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Int.Cl⁷ C22C38/00, C22C38/06, B21J1/04

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Jitsuyo Shinan Koho	1922-1996	Toroku Jitsuyo Shinan Koho	1994-2003
Kokai Jitsuyo Shinan Koho	1971-2003	Jitsuyo Shinan Toroku Koho	1996-2003

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

WPI

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	JP 10-53813 A (O & K Co., Ltd.), 24 February, 1998 (24.02.98), Full text (Family: none)	1-17
Y	JP 2001-234239 A (Independent Administrative Institution National Institute for Materials Science), 28 August, 2001 (28.08.01), Full text (Family: none)	1-17

☐ Further documents are listed in the continuation of Box C.☐ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:
 "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
 "E" earlier document but published on or after the international filing date
 "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
 "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
 "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
 "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
 "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
 "&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search
25 December, 2003 (25.12.03)Date of mailing of the international search report
20 January, 2004 (20.01.04)Name and mailing address of the ISA/
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl⁷ C22C 38/00, C22C 38/06, B21J 1/04

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl⁷ C22C 38/00, C22C 38/06, B21J 1/04

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報 1922-1996年

日本国公開実用新案公報 1971-2003年

日本国登録実用新案公報 1994-2003年

日本国実用新案登録公報 1996-2003年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

WPI

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
Y	JP 10-53813 A (株式会社オーアンドケー) 1998. 02. 24, 全文 (ファミリーなし)	1-17
Y	JP 2001-234239 A (独立行政法人物質・材料研究 機構) 2001. 08. 28, 全文 (ファミリーなし)	1-17

☐ C欄の続きにも文献が列挙されている。☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

「A」 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの

「E」 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの

「L」 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)

「O」 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献

「P」 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの

「X」 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの

「Y」 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの

「&」 同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

25. 12. 03

国際調査報告の発送日

20.01.04

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/JP)

郵便番号100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)

鈴木 毅

4K

3237

電話番号 03-3581-1101 内線 3435